

WELD-ON®



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tipo de tubería	Todo PVC rígido
Usos del cemento	Para riego, DWV, piscina y spa, fontanería y aplicación sin presión
Diámetro máximo	6" (160 mm) 4" 9110 mm), incluido Sch. 80
Color	Azul
Tiempo de ajuste relativo	Rápido
Viscosidad	Medía
Especificación de rendimiento	ASTM D2564 Reglamento 1168/316A del SCAQMD NSF/ANSI 14 y 61 Código Uniforme de Plomería IAPMO
Brookfield Viscosidad	Mínimo 500 cps
Gravedad específica	0.947 ± 0.04
Emissiones de COV	416 g/L
Vida útil	3 años
El crédito compatible con LEED	Se puede obtener por LEED® (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), Crédito IEQ 4.1

IPS Corporation
455 W. Victoria St.,
Compton, CA 90220
(800) 888-8312
www.weldon.com

721™

Weld-On® 721™ es un cemento solvente de PVC azul, de emisiones ultra bajas de COV, de viscosidad media, de fraguado rápido para todas las clases y cédulas. Se utiliza para tuberías y accesorios con un ajuste de interferencia a través de 6 pulgadas (160 mm) de diámetro, Cédula 80 hasta 4 pulgadas (110 mm).

Formulación premium de alta resistencia para riego, DWV, piscina y spa, plomería y aplicación sin presión. Adecuado para su uso como cemento de un solo paso sin imprimación en sistemas de tuberías de agua a presión de PVC Sch. 40 y SDR a través de 4 "(110 mm) en riego (campo de golf, césped y agricultura), piscina y spa y aplicaciones sin presión, a menos que el código local exija la imprimación. No utilice 721 sin imprimación en ninguna otra aplicación, programa o tamaño, como aplicaciones industriales Sch. 80. Cuando se usa imprimación, se debe tener cuidado para permitir que las articulaciones se curen adecuadamente antes de rellenarlas.

- Ultra baja emisión de COV. Cumple con la regla 1168/316A del SCAQMD.
- Certificación GreenGuard Gold. Visite la base de datos sostenible de UL en www.spot.ul.com para encontrar todos los créditos sostenibles cubiertos por UL GreenGuard Gold.
- Rendimiento de alta resistencia. Cumple con ASTM D2564 y el Código Uniforme de Plomería. Certificado por NSF International e IAPMO.



⚠️ ADVERTENCIA: Cáncer -www.P65Warnings.ca.gov

PRECAUCIONES ESPECIALES

Los cementos solventes Weld-On nunca deben usarse en sistemas de tuberías de plástico que utilicen o estén siendo probados por aire comprimido o gases; incluyendo refuerzo de agua de aire. No utilizar junto con sistemas de ventilación de gases de combustión.

No utilice un hipoclorito de calcio granular seco como material desinfectante para la purificación del agua en sistemas de tuberías de agua potable. La introducción de gránulos o gránulos de hipoclorito de calcio con cementos solventes e imprimaciones (incluidos sus vapores) puede provocar una reacción química violenta si no se utiliza una solución acuosa. Es aconsejable purificar las líneas bombeando agua clorada al sistema de tuberías, esta solución no será volátil. Además, el hipoclorito de calcio granular seco no debe almacenarse ni usarse cerca de cementos solventes e imprimaciones.

Este producto está diseñado para ser utilizado por personas calificadas bajo su propio riesgo. Los instaladores deben verificar por sí mismos que pueden hacer uniones satisfactorias en condiciones variables. Las instrucciones detalladas sobre cómo hacer juntas cementadas con solvente están impresas en la etiqueta del contenedor. Se recomienda encarecidamente que el instalador revise las instrucciones suministradas por el fabricante de tuberías y accesorios.

Consulte la Hoja de datos de seguridad actual para obtener información adicional sobre primeros auxilios, almacenamiento, manipulación, transporte y eliminación de precauciones de seguridad.

Consulte el sitio web para ver los Términos y condiciones completos.

