744™ POOL MEDIUM

Weld-On® 744™ es un cemento solvente de PVC transparente o gris, emisión de VOC ultra baja, viscosidad media y fraguado rápido, para todas las clases y programas de tuberías y accesorios con ajuste de interferencia a través de 6 pulgadas (160 mm) de diámetro, Cédula 80 a 4 pulgadas (110 mm) de diámetro. Se puede utilizar sin imprimación en sistemas sin presión si los códigos locales lo permiten.

Aplicable para uso en todo tipo de aplicaciones de tuberías de plástico PVC para piscinas y spas.

- Ultra baja emisión de VOC. Cumple con la regla 1168/316A del SCAQMD.
- Certificación GreenGuard Gold. Visite la base de datos sostenible de UL en www.spot.ul.com para encontrar todos los créditos sostenibles cubiertos por UL GreenGuard Gold.
- Rendimiento de alta resistencia. Cumple con ASTM D2564 y el Código Uniforme de Plomería. Certificado por NSF International y IAPMO.

PW-G/DWV/SW

PRODUCT SPECIFICATIONS

Tipo de tubería	Todo PVC rígido
Usos del cemento	Para aplicaciones de PVC de plomería en piscinas, incluida la tubería con núcleo de espuma de PVC.
Diámetro máximo	6” (160 mm) 4” (110 mm), Cédula 80
Color	Transparente o gris
Tiempo de ajuste relativo	Rápido
Viscosidad	Media
Especificación de rendimiento	ASTM D2564 Reglamento 1168/316A del SCAQMD NSF/ANSI 14 y 61 Código Uniforme de Plomería IAPMO
Brookfield Viscosidad	Mínimo 500 cps
Gravedad específica	0.920 ± 0.04
Emisiones de VOC	405 g/L
Vida útil	3 años
El crédito compatible con LEED	Se puede obtener por LEED® (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), Crédito IEQ 4.1

PRECAUCIONES ESPECIALES

Los cementos solventes Weld-On nunca deben usarse en sistemas de tuberías de plástico que utilicen o estén siendo probados por aire comprimido o gases; incluyendo refuerzo de agua de aire. No utilizar junto con sistemas de ventilación de gases de combustión.

No utilice un hipoclorito de calcio granular seco como material desinfectante para la purificación del agua en sistemas de tuberías de agua potable. La introducción de gránulos o gránulos de hipoclorito de calcio con cementos solventes e imprimaciones (incluidos sus vapores) puede provocar una reacción química violenta si no se utiliza una solución acuosa. Es aconsejable purificar las líneas bombeando agua clorada al sistema de tuberías, esta solución no será volátil. Además, el hipoclorito de calcio granular seco no debe almacenarse ni usarse cerca de cementos solventes e imprimaciones.

Este producto está diseñado para ser utilizado por personas calificadas bajo su propio riesgo. Los instaladores deben verificar por sí mismos que pueden hacer uniones satisfactorias en condiciones variables. Las instrucciones detalladas sobre cómo hacer juntas cementadas con solvente están impresas en la etiqueta del contenedor. Se recomienda encarecidamente que el instalador revise las instrucciones suministradas por el fabricante de tuberías y accesorios.

Consulte la Hoja de datos de seguridad actual para obtener información adicional sobre primeros auxilios, almacenamiento, manipulación, transporte y eliminación de precauciones de seguridad.

Temperatura de almacenamiento: 40°F (5°C) – 110°F (43°C)

Consulte el sitio web para ver los Términos y condiciones completos

IPS Corporation
455 W. Victoria St.,
Compton, CA 90220
(800) 888-8312
www.weldon.com