



2810™ PVC

Weld-On® 2810 PVC is een hoogwaardige PVC oplosmiddellijm voor universeel gebruik in de verwerking van PVC. De tolerantie is maximaal +0,2 mm voor toepassingen op scheuren en maximaal -0,2 mm voor perspassingen. Geschikt voor diameters tot 160 mm. Dit product is uitermate geschikt voor het hechten van harde PVC buizen met perspassing.

- THF-vrij
- Uitermate geschikt voor perspassingen
- Geschikt voor PVC-U en ABS materialen
- CE conform EN 14680 en EN 14814

PRODUCTSPECIFICATIES

Basis	PVC polymeer
Viscositeit	~50 mPa s
Dichtheid	~ 0,90 g/mol
Vastestofgehalte	~14%
Dekking	Afhankelijk van toepassing
Open tijd	~3 minuten
Min. Temp. aanbrengen product	5 °C
Temperatuurbestendigheid tot	+60 °C
Maximale sterkte	Na ~24 uur
Opslag- en transport-temp (min./max.) emissies	+5 °C / +35 °C
Reinigingsmiddel	Weld-On PVC & ABS Cleaner
Houdbaarheid	18 maanden in ongeopende verpakking

* Getest volgens de Weld-On analysemethode, tenzij anders vermeld.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN

Weld-On oplosmiddellijm mag nooit worden gebruikt in kunststofleidingssystemen die worden gebruikt voor of worden getest met perslucht of gecompriëerde gassen, met inbegrip van air-over-water boosters. Niet gebruiken in combinatie met rookgasafvoersystemen.

Gebruik geen droog calciumhypochloriet in korrelvorm als desinfectiemateriaal voor waterzuivering in leidingssystemen voor drinkwater. Het gebruik van calciumhypochloriet in de vorm van korrels of pellets in combinatie met oplosmiddellijm en primers (met inbegrip van de dampen ervan) kan leiden tot zware chemische reacties als er geen wateroplossing wordt gebruikt. Geadviseerd wordt om leidingen te zuiveren door chloorwater in het leidingstelsel te pompen om te zorgen voor een niet-vluchtige oplossing. Daarnaast moet droog calciumhypochloriet in korrelvorm niet worden opgeslagen of gebruikt in de buurt van oplosmiddellijm en primers.

Dit product is bedoeld voor gebruik op eigen risico door goed opgeleide professionals. Installateurs moeten zelf controleren of ze onder wisselende omstandigheden goede verbindingen kunnen realiseren. Op het etiket van de houder staan gedetailleerde instructies voor het maken van verbindingen met oplosmiddellijm. Installateurs wordt sterk aanbevolen om de instructies door te nemen die worden verstrekt door de fabrikant van de buizen en fittingen.

Zie het actuele veiligheidsinformatieblad voor aanvullende veiligheidsmaatregelen en informatie over eerstehulpmaatregelen, opslag, verwerking, transport en verwijdering.

Voor de volledige Algemene voorwaarden verwijzen wij naar de website.