



PRODUCTSPECIFICATIES

Basis	PVC polymeer
Viscositeit	~1300 mPa s
Dichtheid	~0,94 g/ml
Vastestofgehalte	~26%
Dekking	Afhankelijk van toepassing
Open tijd	~3 minuten
Min. Temp. aanbrengen product	~+5 °C
Temperatuur-bestendigheid tot	+60 °C (tot +95 °C voor zeer korte tijdsperiodes)
Maximale sterkte	Na ~24 uur
Opslag- en transport-temp. (min./max.)	+5 °C / +35 °C
Reinigingsmiddel	Weld-On PVC & ABS Cleaner
Houdbaarheid	18 maanden in ongeopende verpakking

S3™

Weld-On® S3 wordt voornamelijk gebruikt voor hechtverbindingen in de agrarische sector. Deze oplosmiddellijm heeft bewezen bestand te zijn tegen de voedermiddelen gebruikt in de agrarische sector. Weld-On S3 is uiterst geschikt voor het hechten van drukverbindingen en voldoet aan alle eisen voor het hechten van drinkwatersystemen.

- Vult scheuren tot 0,8 mm
- Geschikt voor alle diameters
- Geschikt voor PVC-U en ABS materialen en in staat voedermiddelen gebruikt in de agrarische sector te weerstaan
- Kan zowel worden gebruikt voor drinkwaterinstallaties als voor druk-/hogedrukleidingen en afvoerleidingen

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN

Weld-On oplosmiddellijm mag nooit worden gebruikt in kunststofleidingssystemen die worden gebruikt voor of worden getest met perslucht of gecompriëerde gassen, met inbegrip van air-over-water boosters. Niet gebruiken in combinatie met rookgasafvoersystemen.

Gebruik geen droog calciumhypochloriet in korrelvorm als desinfectiemateriaal voor waterzuivering in leidingssystemen voor drinkwater. Het gebruik van calciumhypochloriet in de vorm van korrels of pellets in combinatie met oplosmiddellijm en primers (met inbegrip van de dampen ervan) kan leiden tot zware chemische reacties als er geen wateroplossing wordt gebruikt. Geadviseerd wordt om leidingen te zuiveren door chloorwater in het leidingstelsel te pompen om te zorgen voor een niet-vluchtige oplossing. Daarnaast moet droog calciumhypochloriet in korrelvorm niet worden opgeslagen of gebruikt in de buurt van oplosmiddellijm en primers.

Dit product is bedoeld voor gebruik op eigen risico door goed opgeleide professionals. Installateurs moeten zelf controleren of ze onder wisselende omstandigheden goede verbindingen kunnen realiseren. Op het etiket van de houder staan gedetailleerde instructies voor het maken van verbindingen met oplosmiddellijm. Installateurs wordt sterk aanbevolen om de instructies door te nemen die worden verstrekt door de fabrikant van de buizen en fittingen.

Zie het actuele veiligheidsinformatieblad voor aanvullende veiligheidsmaatregelen en informatie over eerstehulpmaatregelen, opslag, verwerking, transport en verwijdering.

Voor de volledige Algemene voorwaarden verwijzen wij naar de website.